BEWALAN Reparaturasphalt 1-K

Reparaturasphalt

Hochwertiges, gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges 1-komp. Asphaltmischgut

Eigenschaften

BEWALAN Reparaturasphalt 1-K wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert und ist langsam aushärtend. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte und härtet innerhalb weniger Tage aus. Der Reparaturasphalt wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen. Der Reparaturasphalt enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen. Der Reparaturasphalt ist frei von Teerbestandteilen, ist damit umwelt-verträglich und kann später als Ausbauasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

Anwendungsgebiete

Mischgut zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern. Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten. Für die fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen, zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.

Untergrundbeschaffenheit

Die Unterlage muss wasser-, schnee- und eisfrei, tragfähig und sauber sein. Lose Bestandteile entfernen,

Verarbeitung

BEWALAN Reparaturasphalt 1-K lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Reparaturasphalt etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten und mit Sand oder Splitt abstreuen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten (Schlaglöcher laufen voll Wasser und können nicht richtig aushärten). Die ausgebesserten Flächen sind nach kurzer Zeit befahrbar bzw. begehbar (je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren).

Techniche Daten

Lieferform: 25 kg Eimer / 24 Stück pro Palette

Lagerfähigkeit: Original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate

Materialverbrauch: ca. 125 kg/m² bei 5cm Einbautiefe

Körnung: 0 - 3 mm, 0 - 5 mm



BEWALAN Inh. Dirk Berendes, Borlinghauser Str. 31, 34414 Warburg
Tel: +49 (0)5642/6503, Fax: +49 (0)5642/6440, e-mail: info@bewalan.de, www.bewalan.de