

Siloanstrich

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, bituminöser Silolack



Eigenschaften

- roll-, streich- und spritzfähig
- sehr gute Beständigkeit gegen Silagesäfte und Gülle
- sehr gute Haftung auf mineralischen Untergründen
- Teer- und PCP frei

Untergrundvorbereitung / Geeignete Untergründe

Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, ausreichend trocken und frei von Rissen und Kiesen sein. Öl, Fett und teerhaltige Untergründe sind nicht geeignet.

Geeignete Untergründe: Beton, Mauerwerk, Putz, Dachpappe, Zementplatten, Eisen und Holz.

Der Anstrichfilm ist hitzebeständig bis ca. + 100 ° C, blättert nicht ab, wird nicht spröde, ist nach vollständiger Durchtrocknung geruchs- und geschmacksneutral. Er ist beständig gegen Wasser (auch chloriertes Wasser), Säuren, Laugen, Dämpfe, Industriegase und die im Erdreich vorkommenden natürlichen Aggressivstoffe.

Technische Daten

Gebinde	Blecheimer
Lieferform	30 Liter Gebinde (14 Gebinde / Palette) 10 Liter Gebinde (45 Gebinde / Palette)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	kühl und frostfrei mind. 12 Monate
Verbrauch	200 - 300 ml/m ² pro Anstrich

Verarbeitung

BEWANOL Siloanstrich ist gebrauchsfertig und wird auf den zuvor behandelten Untergrund in erforderlicher Schichtstärke gleichmäßig aufgetragen. Der Auftrag erfolgt mit geeigneten Spritzgeräten, Rolle oder Pinsel.