



BEWALAN
Inh. Dirk Berendes
Borlinghauser Str. 31
34414 Warburg
info@bewalan.de



BEWALAN



1. Hohlkehlen und Fehlstellen werden mit BEWANOL HKM Plus ausgerundet bzw. reprofiliert.



2. Auftrag der ersten Lage mit Glatt- oder Zahnkelle. Es wird eine Kratzspachtelung empfohlen.



3. Auftrag der zweiten Lage schon nach ca. 3-4 Stunden möglich.

BEWAFLEX RAS Uni

Die wesentlichen Eigenschaften auf einen Blick:

- Bauwerkabdichtung im Innen- und Außenbereich
- schnelle Durchhärtung auch bei widrigen Witterungsverhältnissen
 - Verarbeitung bei Temperaturen ab + 2 °C
 - regenfest nach ca. 2 Std.
 - Dämmplattenverklebung nach ca. 4 Std.
 - wiederanfüllbar bereits nach ca. 24 Std.
- auf vielen Untergründen wie auch auf alten bituminösen oder mineralischen Abdichtungen einsetzbar
- sogar leicht feuchte Untergründe können abgedichtet werden
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser
- cremig und homogen zu verarbeiten
- Rissüberbrückung bis ca. 0,4 mm; zur Sockelabdichtung geeignet
- bitumenfrei
- UV-beständig
- überstreichbar und mineralisch überarbeitbar (z.B. mit einem Sockelputz)

Hybrid Abdichtung

wiederanfüllbar nach 24 Stunden
regenfest nach 2 Stunden
streich- und spachtelfähig

